115404, г. Москва,
ул. 6-ая Радиальная, 15с6,
8 (800) 505-69-03,
zakaz@politaks.ru

politaks.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 11ВН 1/70 **ТУ 22.23.19-001-40658904-2022**

Фасадная промышленная виниловая краска с силиконом.

ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентная виниловая фасадная краска с силиконом. Водоотталкивающая. Применяется для защиты фасадов от атмосферных и ультрафиолетовых воздействий. Паропроницаемая. Применяется в комплексе с виниловой грунтовкой для снижения расхода и лучшему сцеплению с поверхностью фасада.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется на особо ответственных объектах и на объектах, находящихся в неблагоприятных условиях постоянного воздействия промышленной атмосферы.

Предназначена для окраски новых и реставрации старых бетонных, железобетонных, кирпичных или оштукатуренных оснований фасада при условии, что старое основание будет адгезионно прочным.

Краска отличается высокой стойкостью к промышленным агрессивным испарениям, атмосферным осадкам, в том числе в морском климате, ультрафиолетовому излучению. Образует прочную паропроницаемую и износостойкую поверхность с водоотталкивающим эффектом.

Благодаря гидрофобным свойствам покрытия, фасад здания надежно защищен от воздействия влаги, вода не проникает в основание фасада и не разрушает его изнутри, а остается на поверхности и скатывается вниз.

Таким образом, на фасаде здания не задерживается вода, а вместе с ней смывается пыль и грязь.

Большим преимуществом фасадной краски на виниловой основе является возможность наносить ее при отрицательных температурах от –20°С, что позволяет не останавливать работы в зимний период и межсезонье.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 25 кг

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ:

При нанесении одного слоя грунта и двух слоёв краски окрашенная поверхность сохраняет защитные свойства на срок не менее 10-ти лет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:	Температура воздуха и поверхности: от –20°С до +35°С. Температура материала: от +10°С до +25°С. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Поверхность фасада: должна быть сухой, чистой, загрунтованной, без дефектов.
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, без трещин и отстающей штукатурки. Не допускается наносить краску по поверхностям, ранее окрашенным силикатными, кремнийорганическими, акриловыми материалами без предварительной их очистки.
Подготовка материала:	Тщательно перемешать до однородного состояния, при необходимости разбавить растворителями Политакс-Р, ксилол, толуол до рабочей вязкости. Оптимально, для перемешивания, использовать двухвенчиковый миксер.
Способ нанесения:	Среднешёрстные полиамидные валики (ворс 12-16 мм), кисти (стойкие к растворителям), безвоздушное или воздушное распыление. Наносится в 2–3 слоя при использовании фасадного грунта **Политакс 11ВН 1Г** в 1–2 слоя. Послойная сушка: 2–3 часа при температуре +20°С.
Теоретический расход на один слой:	200–250 г/м^2
Рекомендуемое количество слоёв:	2–3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Фасадную виниловую краску Политакс 11ВН 1/70 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от –35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от –35°С до +35°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид и цвет покрытия:	После высыхания образовывает ровную однородную пленку без механических включений. Колеруется по каталогу RAL.
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %:	70±3
Время высыхания до степени 3, ч:	Не более 1,5 при t +20°С.