

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 33EP 2AS

ТУ 22.23.19-001-40658904-2022

**Антистатический токопроводящий эпоксидный наливной пол для бетонного основания.**

### ОПИСАНИЕ:

Цветной электропроводящий двухкомпонентный эпоксидный компаунд. Применяется внутри помещений для устройства электрорассеивающих покрытий с медными лентами и без лент. Можно выполнять, как наливные (1 мм и более), так и окрасочные (0,2-1 мм) покрытия. Обладает высокой прочностью, прекрасными декоративными и защитными свойствами. Долговечное покрытие защищает основание от механических, химических и других повышенных нагрузок. При нанесении не имеет запаха.

**НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ.**

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Антистатические наливные полы могут применяться на следующих объектах:

- Производства электронной промышленности.
- Компьютерные классы, серверные и т. п.
- Медицинские учреждения – кабинеты диагностики, операционные и т. п.
- Научно-исследовательские и испытательные центры и лаборатории.
- Склады и производственные помещения взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ.

### ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Согласно «Своду правил 29.13330.2011. Полы.», антистатические полы, в зависимости от назначения помещения, должны иметь следующие характеристики:

#### **п. 5.11. Помещения жилых и общественных зданий.**

Чтобы обеспечить комфортные условия для человека и защитить оборудование от разрядов статического электричества напряжением более 5 кВ, покрытия для полов должны выполняться с применением полимерных антистатических материалов, удельное поверхностное электрическое сопротивление которых находится в пределах  $10^6$ - $10^9$  Ом (выполняются без медных лент).

#### **п. 5.12. Помещения промышленных зданий.**

Согласно требованиям "электронной гигиены", чтобы обеспечить комфортные, с точки зрения антистатики, условия для человека, а также чтобы защитить электронное оборудование от возможного



электрического разряда с напряжением больше 2 кВ, на полах должно выполняться электрорассеивающее покрытие, характеризующееся величиной электрического сопротивления между системой заземления и поверхностью пола в пределах  $5 \cdot 10^4 - 10^7$  Ом.

**п. 5.13. Помещения с возможностью образования взрывоопасных смесей (газа, пыли, жидкости и т. п.)**

Антистатический пол должен выполняться в безыскровом (искробезопасном) исполнении. Величина электрического сопротивления «система заземления – поверхность» – в пределах  $5 \cdot 10^4 - 10^6$  Ом.

**п. 5.14. «Чистые» и «особо чистые» помещения (классифицируются по классам чистоты).**

Должны выполняться электрорассеивающие антистатические полы, характеризующиеся величиной электрического сопротивления между системой заземления и поверхностью пола в пределах  $5 \cdot 10^4 - 10^7$  Ом.

Покрытия, указанные в пунктах 5.12, 5.13, 5.14, являются токоотводящими. Под этими покрытиями необходимо выполнять электроотводящий контур из медных лент, который должен быть подключен на систему заземления.

**Покрытие Политакс ЗЗЕР 2AS не предназначено для помещений, указанных в пункте 5.13. Информация носит справочный характер.**

**ФАСОВКА:**

Металлическая тара: 21,5 кг + 3,5 кг

Комплект: 25 кг

**СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ:**

В условиях воздействия сильно агрессивных сред (кислоты, щелочи) не менее 5-ти лет. Для остальных сред не менее 15-ти лет.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Условия нанесения:


Температура поверхности и воздуха: от +5°C до +25°C.

Температура материалов: от +15°C до +20°C.

Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.

Температура Поверхности выше точки Росы не менее, чем на 3°C.

Во время устройства наливного пола температура Поверхности не должна изменяться более, чем на 4°C.



Обеспечить отсутствие сквозняков, исключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т. д.

Швы Поверхности, в которых возможны подвижки, должны быть повторены на наливном поле.

Свежая бетонная поверхность перед окраской должна быть выдержана не менее 28 суток. Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской – 1 сутки. На нижнем этаже должна быть выполнена гидроизоляция от грунтовых вод.

Стоит также учесть следующие факторы:

- Марочная прочность бетона, пескобетона – не менее М200.
- Ровность Поверхности – отклонение не более 2 мм на рейке 2 м (если нет других требований по проекту).
- Влажность Поверхности – не более 4 масс. %.

Проверку влажности можно осуществить следующим способом – с помощью скотча наклейте на Поверхность п/э плёнку (~1х1 м). Если через сутки на внутренней поверхности нет конденсата и Основание под пленкой не изменило цвет, то влажность удовлетворительная.

**В противном случае выполнять работы нельзя!**

**Внимание!** Понижение температуры основания и воздуха в помещении замедляет процесс отверждения покрытия.

Подготовка поверхности:

**Поверхность бетона** должна быть полностью очищена от цементного молока, ослабленного слоя бетона, загрязнений (масло, жир, моющие средства, старая краска, битум), обеспылена и загрунтована. Бетонная стяжка должна быть отсечена от вертикальных поверхностей демпфер-прокладкой.

Способы очистки:

- Шлифование мозаично-шлифовальной машиной с корундовыми или алмазными сегментами.
- Пескоструйная (дробеструйная) очистка.

Образовавшийся шлам удалить скребками, подмести жесткими пластиковыми щетками для удаления шлама из раковин бетона. Если остались плохо очищенные участки – провести дополнительную обработку поверхности.

После подготовки Поверхности и до сдачи готового покрытия **запрещается движение** по Поверхности без чистой сменной обуви!

Подготовка материала:

**Внимание!** Если используете неполный комплект, сначала перемешайте Компонент «А» и только после этого отлейте



необходимое количество этого Компонента. Соотношение Компонентов А:Б указано на этикетке Компонента «А».

Использовать миксер (профессиональный или общедоступный) для красок (500–1500 об/мин) с ленточной мешалкой. Перемешать Компонент «А» до однородного состояния (примерно 2–3 минуты). **НЕ останавливая** перемешивания влить Компонент «Б» и перемешивать еще 3–5 минут.

**Важно!** Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не оставалось «мертвых зон» у дна и стенок тары.

Материалы должны перемешиваться до полностью однородного состояния. После смешивания дайте отстояться материалу 2–3 мин. для выхода вовлеченного воздуха. После отстоя материалы сразу выливаются и распределяются по поверхности.

Время работы с наливным полом, вылитым на поверхность, не более 20 мин.

Способ нанесения:

Готовый наливной пол сразу вылить на поверхность «змейкой» и распределить раклей с зубчатым полотном R2. Далее поверхность обрабатывается игольчатыми валиками для устранения пузырьков воздуха и предотвращения возникновения дефектов покрытия.

В антистатической системе покрытий нанесение антистатического пола Политакс 33EP 2AS является заключающей операцией.

**Подробнее смотрите в инструкциях на конкретные покрытия.**

Весь персонал, участвующий в производстве работ должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ. Лица, непосредственно участвующие в укладке покрытия и имеющие доступ к отшлифованной поверхности должны иметь чистую сменную обувь с жёсткой подошвой.

Использование полиэтиленовых бахил НЕ допускается!

Теоретический расход:

1 мм = 1,5 кг


Очистка инструментов:

Р-4, Р-4А, 646, ксилол, ацетон.

Выдержка до эксплуатации:

**Минимальное время выдержки наливного пола до эксплуатации в зависимости от температуры пола:**

	+20°C	+15°C	+10°C
Начало пешеходного движения	3 суток	4 суток	6 суток
Полная механическая нагрузка	7 суток	10 суток	14 суток
Полная химическая нагрузка	14 суток	20 суток	28 суток



**Внимание!** Время выдержки зависит от температуры пола, а не от температуры воздуха!

Допуски по готовому покрытию:

При контроле внешнего вида проверяется отсутствие сквозных пор, трещин, пузырей, отслоений, раковин, наплывов свыше 1 мм.

Допускаются несквозные поры, пузыри диаметром до 1 мм, наплывы, сглаженные следы размером не более 1 мм.

Цвет отдельных заливок может отличаться в полутонах.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:**

Антистатический эпоксидный наливной пол Политакс 33EP 2AS транспортируют всеми видами транспорта при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ , при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ , исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:**

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.



**ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ОТВЕРЖДЕНИЯ:**

Показатель	Значение
Соотношение компонентов А:Б, по массе:	21,5:3,5
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л:	1,55 ± 0,05
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %:	100
Расход (А+Б) при толщине слоя 1 мм, кг:	1,55
Жизнеспособность готовой смеси на поверхности бетона при t (+20±2)°С, мин, не менее:	40
Время высыхания до степени 3 (потеря липкости) при t (+20±2)°С, час, не более:	10

**ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ:**

Показатель	Значение	Метод испытаний
Максимальное напряжение при сжатии, МПа («Прочность при сжатии»):	78	ГОСТ 4651-2014, ISO 604:2002
Максимальное изгибающее напряжение, МПа («Прочность при изгибе»):	41	ГОСТ 4648-2014, ISO 178:2010
Прочность при растяжении, МПа:	23	ГОСТ 14236-81
Прочность покрытия при ударе по У-2М, см:	60	ГОСТ 4765
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более:	10	ГОСТ 52740
Твердость по Бухгольцу, ед., не менее:	90	ГОСТ 22233
Твердость по ТМЛ А, ед.:	0,45	ГОСТ 5233
Твердость, Шор D, 28 дн., ед.:	83–85	ГОСТ 24621-91, ISO 868-85
Устойчивость покрытия к истиранию, удельный весовой износ, г/м <sup>2</sup> :	12	ГОСТ 20811, метод Б
Истираемость отвержденной пленки по Таберу, абразив SC-10, m1,0 кг, 28 дн., мг:	29	
Адгезия к стеклу, балл, не более:	1	ГОСТ 15140
Блеск, угол 60°, %:	87–90	ГОСТ 31975, ISO 2813
Условная светостойкость покрытия, начало меления, ч, не менее:	100	ГОСТ 21903, метод 2
Удельное объемное электрическое сопротивление (Rv) плёнки, Ом х м:	См. протокол испытаний	
Удельное поверхностное электрическое сопротивление (Rs) плёнки при V <sub>исп</sub> =100В, Ом:		
Электрическое сопротивление между системой заземления и поверхностью покрытия, при толщине антистатического слоя 1,5 мм, Ом, не более:	10 <sup>7</sup>	
Стойкость плёнки к ст. воздействию <b>воды</b> , при t (+20±2)°С, час, не менее:	48	
Стойкость плёнки к ст. воздействию <b>ксилола</b> , при t (+20±2)°С, час, не менее:	48	
Стойкость плёнки к ст. воздействию <b>бутилацетата</b> , при t (+20±2)°С, час, не менее:	24	

Возможно изменение значений объемного электрического сопротивления (Rv) и поверхностного электрического сопротивления (Rs) Антистатического наливного пола под конкретные требования Заказчика.

