АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ КРАСКИ, ЭМАЛИ И ЛАКИ ПО БЕТОНУ И МЕТАЛЛУ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ 115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, 15с6, 8 (800) 505-69-03, zakaz@politaks.ru

politaks.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 77PU 2EK **ТУ 22.23.19-001-40658904-2022**

Полиуретановая мастика «жидкая кровля».

ОПИСАНИЕ:

Полиуретановая мастика «жидкая кровля» состоит из двух компонентов и отверждается ароматическим полиизоцианатом. Не содержит растворителей.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНИЕ:

Бесшовное водонепроницаемое покрытие используется для защиты крыш от воздействий атмосферы, предотвращая попаданию воды и влаги в основание и полностью герметизирует поверхность, является гидроизоляцией для крыш.

Полимерная кровля применяется для бетонных и битумных оснований совместно с полиуретановым грунтом Политакс 88PU 1/50. Большим преимуществом является возможность нанесения как на новые подготовленные поверхности, так и на старые гидроизоляционные покрытия.

Применяется на следующих объектах:

- Новая крыша с бетонным или цементно-песчаным основанием;
- Крыша со старым гидроизоляционным покрытием или битумом.

Жидкая гидроизоляция после полимеризации создает прочную бесшовную мембрану, которая образует гидроизолирующий слой способный выдержать большие перепады температур, атмосферные воздействия (дождь, снег, солнце) и механическую нагрузку.

Бесшовное покрытие «жидкая кровля» отличается высокой эластичностью и имеет высокую сопротивляемость на разрыв, температура эксплуатации от -40° С до $+70^{\circ}$ С позволяет применять его в различных климатических зонах.

Металлическая тара: 20 кг + 5 кг

Комплект: 25 кг

Температура воздуха и поверхности: от +5°C до +30°C.

ФАСОВКА:

применение:

Условия нанесения:



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ КРАСКИ, ЭМАЛИ И ЛАКИ ПО БЕТОНУ И МЕТАЛЛУ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ 115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, 15с6, 8 (800) 505-69-03, zakaz@politaks.ru

politaks.ru

Температура материала: от +17°C до +22°C.

Относительная влажность воздуха: не более 80%.

Поверхность бетона, битума: должна быть сухой и чистой, прогрунтованной.

Влажность поверхности: не более 4%.

Поверхность бетона должна быть ровной, сухой (влажность основания не более 4%), очищенной от известкового молочка, масляных пятен, грязи, старой краски. Обеспылена промышленным пылесосом. При нанесении на старую битумную поверхность грунт использовать с минимальным расходом, наносить практически сухим валиком.

Полиуретановая мастика поставляется в виде двух Компонентов («А» и «Б»), соотношение компонентов по массе 20:5 (4:1).

Перед применением необходимо тщательно перемешать Компонент «А» в течение 2-3 минут, затем, не останавливая перемешивания, медленно влить Компонент «Б» после чего мешать ещё в течение 3-5 минут низкооборотистой дрелью.

Готовый состав сразу вылить и распределить по поверхности. Использовать приготовленный состав в течение 40 минут.

Ракли, зубчатые и ровные шпатели, игольчатый валик.

После грунтования **Политакс 88PU 1/50** «жидкая кровля» наносится через 8-12 часов, но не позднее 24-x часов при $t (+20\pm2)^{\circ}C$.

Нанесение финишного покрытия эмалью **Политакс 77PU 2/50УФ** следует производить не ранее, чем через 18 часов после нанесения «жидкой кровли».

Время до полного набора защитных свойств после нанесения последнего слоя: через 1 сутки уже можно ходить, через 7 суток — полная механическая нагрузка.

1,3 кг/м 2 при толщине 1 мм.

от 1,5 мм.

Р-4, Р-4А, ксилол, толуол.

Подготовка поверхности:

Подготовка материала:

Способ нанесения:

Рекомендации при окрашивании:

Теоретический расход на один слой:

Рекомендуемая толщина одного слоя:

Очистка инструментов:





АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ КРАСКИ, ЭМАЛИ И ЛАКИ ПО БЕТОНУ И МЕТАЛЛУ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ 115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, 15с6, 8 (800) 505-69-03, zakaz@politaks.ru

politaks.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Эмаль Политакс 77PU 2EK транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°C до +35°C, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от -30° С до $+30^{\circ}$ С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов -6 месяцев с даты изготовления.

