

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 88EP 2G

ТУ 5772-001-69661873-2012

Химически стойкая эпоксидная грунтовка глубокого проникновения.

ОПИСАНИЕ:

Грунтовка глубокого проникновения специально разработана для эффективной пропитки бетона и других капиллярно-пористых материалов.

Может наноситься на бетон с влажностью до 4%.

Отличается крайней текучестью, очень высокой проникающей и вяжущей способностью, что обеспечивает глубокую пропитку и максимальное упрочнение капиллярно-пористых поверхностей.

Эффективно проникает в плотные основания и основания с повышенной влажностью. Глубина пропитанного слоя для бетонов М200-М300 составляет 4–5 мм, при использовании специальной технологии нанесения – до 10 мм и более.

Грунтовка обладает химической стойкостью к:

- Постоянному и переменному контакту с водой;
- Растворам щелочей и солей любой концентрации, кислот с концентрацией до 10%;
- Маслами минеральными, синтетическими, органическими;
- Бензином, дизельным топливом и т. п.

После твердения образует прочный твердо-эластичный полимер с высокой ударной вязкостью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:


Грунтование перед нанесением эпоксидных и полиуретановых покрытий бетонных полов.

Самостоятельная защитная пропитка бетонных полов.

Грунт глубокого проникновения наносится на следующие поверхности:

- Плотные, малопористые основания;
- Высокопрочные бетоны (М350 и более), бетонная плитка;

Глубокая грунтовка–пропитка (до 10 мм и более) бетонов марок менее М350 для максимального упрочнения.



Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Рекомендуется использовать на объектах с плотными, плохо пропитываемыми основаниями.

Грунтовка может использоваться как самостоятельная пропитка глубокого проникновения – экономичное бесцветное покрытие, упрочняющее, герметизирующее и обеспыливающее бетонную поверхность, подверженной нагрузкам высокой интенсивности.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 17 кг + 3 кг

Комплект: 20 кг

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ:

В условиях воздействия сильно агрессивных сред (кислоты, щелочи) не менее 5-ти лет. Для остальных сред не менее 15-ти лет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

Работы производятся при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80%, Рекомендуемая температура компонентов перед применением $+17^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.

Подготовка поверхности:

Поверхность бетона должна быть полностью очищена от загрязнений и обеспылена. Свежая бетонная поверхность перед окраской должна быть выдержана не менее 28 суток. Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской – 1 сутки.

Подготовка материала:

Перед применением компоненты смешиваются в соотношении: на 17 кг. основы – 3 кг. отвердителя и далее перемешиваются в течение 1–2 мин. После смешивания компонентов материал должен быть использован строго в соответствии со сроком жизнеспособности.

Способ нанесения:

Безвоздушное распыление и распыление с отдельной подачей компонентов, для небольших участков – кисть, валик.

Диаметр сопла:

0,021'' (0,53 мм) – 0,027'' (0,69 мм)


Давление:

Не менее 220 бар.

Теоретический расход на один слой в зависимости от впитывающей способности основания:

УБР
400 – 500 г/м²

Кисть, валик
150 – 400 г/м²



Рекомендуемое количество слоев:

УБР

1 – 2

Кисть, валик

Не менее двух

Разбавитель:

Для разбавления материалов при нанесении кистью или валиком допускается применение растворителей (толуол, ксилол, Р-4, Р-4А) не более 8% от массы материала.

Очистка инструментов:

Вышеуказанными растворителями.

Ввод покрытия в эксплуатацию:

+18°C
+10°C
+5°C

Не менее 2 суток Не менее 3 суток Не менее 4 суток

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Грунт Политакс 88EP 2G транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°C до $+35^{\circ}\text{C}$, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид и цвет покрытия:	Однородное, глянцевое, бесцветная жидкость и прозрачный отвердитель.		
Плотность, г/см ³ :	1,06		
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %:	42±2		
Условная вязкость основы, сек:	150–230		
Условная вязкость отвердителя, сек:	30–70		
Время высыхания на отлип, ч:	Не более 12-ти при t (+20±2)°C.		
Время высыхания до степени 3, ч:	Не более 18-ти при t (+20±2)°C.		
Прочность на разрыв через 14 дней, МПа:	Не менее 27.		
Жизнеспособность после смешивания с отвердителем:	+10°C 120 минут	+20°C 80 минут	+30°C 40 минут

