

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 88PU 1/25

ТУ 5772-001-69661873-2012

Химически стойкий грунт для бетона, полимерных покрытий.**ОПИСАНИЕ:**

Материал одноупаковочный. Химически стойкий полиуретановый грунт. Отверждается влагой воздуха.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Для обеспыливания бетонных поверхностей, а также в качестве грунта особо глубокого проникновения.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 17 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Подготовка поверхности:

Поверхность железобетона должна быть полностью очищена от загрязнений и обеспылена. Свежая бетонная поверхность перед окраской должна быть выдержана не менее 30 суток.

Подготовка материала:

Материал готов к применению (не требует перемешивания).

Способ нанесения:

Валики, кисти (стойкие к растворителям); пневматическое распыление.

Теоретический расход на один слой в зависимости от впитывающей способности основания:

160–260 г/м²

Рекомендуемое количество слоев:

1 (2)

Разбавитель:

Не требуется.

Очистка инструментов:


P-4, P-4A, ксилол, толуол, сольвент.

Нанесение последующих покрытий:

| +20°C | +10°C | +5°C |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Через 12–24 часа | Через 18–30 часов | Через 24–48 часов |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и



пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Грунт Политакс 88PU 1/25 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°C до $+35^{\circ}\text{C}$, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Показатель | Значение | Метод испытаний |
|---|---|-----------------|
| Внешний вид и цвет покрытия: | Прозрачная жидкость янтарного цвета | |
| Вязкость по ВЗ-4, с: | 15–30 при $t (+20\pm 2)^{\circ}\text{C}$. | ГОСТ 8420 |
| Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %: | 25 ± 2 | ГОСТ 17537 |
| Плотность, г/см^3 : | 0,85 при $t (+20\pm 2)^{\circ}\text{C}$. | |
| Время высыхания до степени 3 (потеря липкости), ч: | Не более 4-х при $t (+20\pm 2)^{\circ}\text{C}$. | ГОСТ 19007 |

