

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 88PU ЗПЦ

ТУ 5772-001-69661873-2012

Трехкомпонентная цементно-полиуретановая грунтовка.

ОПИСАНИЕ:

Представляет собой трехкомпонентный цветной состав, предназначенный для предварительного грунтования или в качестве самостоятельного покрытия полов в зонах средней и высокой механической нагрузки, а также химического воздействия.

Отличная химическая стойкость. Продукт стоек к широкому ряду органических и неорганических кислот, щелочей, аминов, солей и растворителей. Коэффициент теплового расширения покрытия близок соответствующему показателю бетона, что обеспечивает одинаковую температурную деформацию основания и покрытия при нормальном температурном цикле. Физические характеристики отверждённого покрытия сохраняются в широком спектре температур от -40°C до $+90^{\circ}\text{C}$. Адгезионная прочность выше прочности бетона на разрыв, поэтому бетон разрушается первым. Может применяться в качестве самостоятельно износостойкого покрытия по бетонному основанию. Практически не содержит органических растворителей. Высокая механическая прочность. Высокая износостойкость. Прост в обслуживании.

Материал **Политакс 88PU ЗПЦ** применяется в системах покрытий пола **Политакс 66PU ЗПЦ** разной толщины и шероховатости, а также в качестве самостоятельного покрытия по бетонному основанию.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Пищевые производства, в сухих и влажных зонах, холодильниках;
- Заводы по производству напитков и пива;
- Химические предприятия;
- Медицинские и ветеринарные учреждения;
- Торговые центры;
- Лаборатории, мастерские;
- Производства со средними и высокими механическими нагрузками.

ФАСОВКА:


Металлическая тара: 17 кг + 3 кг + 5 кг

Комплект: 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Требования к основанию:

Поверхность основания должна быть прочной, шероховатой, сухой, обеспыленной и обезжиренной, не должна содержать цементного (известкового) молока.



Прочность на отрыв подготовленного бетонного основания должна быть не менее 1,75 МПа. Прочность основания на сжатие должна быть не менее 25 МПа.

Грунтовку можно наносить по бетону с повышенной остаточной влажностью (до 8%) при условии, что основание отвечает вышеуказанным требованиям. Отклонение поверхности основания от горизонтальной плоскости (при использовании в качестве грунта под **Политакс 66РУ 3Щ**) допускается не более 2 мм на длине 2 м.

На подготовленной для нанесения поверхности недопустимо наличие загрязнений, таких как: следы ГСМ, различных масел, жиров, различных отделочных материалов, пыли и т. п.

В конструкции основания пола по грунту должен быть предусмотрен гидроизоляционный слой. Также наличие гидроизоляционного слоя необходимо в конструкции основания по плите перекрытия, в том случае если в нижерасположенных помещениях имеют место влажные процессы или перепады температур.

Капиллярный подъем влаги в основаниях недопустим – это может привести к отслоению полимерного покрытия.

Условия применения:

Температура основания в процессе нанесения материала должна быть не менее +8°C и не более +25°C.

Температуру основания проще всего измерить с помощью пирометра (инфракрасный бесконтактный термометр). Температура основания должна быть на 3°C выше «точки росы». («Точка росы» – это температура воздуха, при которой в помещении образуется конденсат.)

Температура воздуха должна быть не менее +8°C и не более +25°C. Крайне нежелательно наличие сквозняков – это может привести к дефектам поверхности: пузыри, рябь, шагрень, липкие участки.

Влажность воздуха на объекте должна быть не менее 45% и не более 80%. Температура компонентов материала должна быть около +20°C. При высокой температуре на объекте желательно иметь температуру материала около +15°C, а при низкой температуре на объекте, наоборот, желательно иметь температуру материала около +23°C.

Необходимо помнить, что температура материала и основания, влажность и температура воздуха напрямую влияют на такие свойства материалов как вязкость (текучесть), время жизни, сроки полимеризации, внешний вид поверхности и наличие/отсутствие различных дефектов.



Подготовка материала:

Температура воздуха и материала оказывают влияние на процесс смешивания. При необходимости нагрейте или охладите материалы до температуры от +15°C до +21°C.

Материал имеет 3 компонента: Компонент «А» – цветная основа, Компонент «В» – катализатор (с желтоватым или красноватым оттенком), Компонент «С» – отвердитель.

Необходимо тщательно перемешать Компонент «А» с помощью низкооборотного смесителя (300–400 об/мин) в течение 2–3 минут.

К Компоненту «А» добавить Компонент «В» и перемешать ещё 3–4 минуты до однородного состояния.

Внимание! В случае комкования или спрессовывания осадка в катализаторе (Компонент «В»), необходимо разрезать канистру, весь компонент (без остатка!) добавить в Компонент «А» и перемешать до однородного состояния и исчезновения комков!

Компонент «С» в полученную смесь вводить не ранее, чем через 7–8 мин. после введения Компонента «В».

Смесь компонентов тщательно перемешать в течение как минимум двух минут до гомогенного (полностью однородного) состояния. Смешивать только полные комплекты материала.

При перемешивании компонентов насадка миксера не должна сильно подниматься над уровнем материала, чтобы не вовлекать излишний воздух в состав.

После приготовления состав **Политакс 88PU ЗПЦ** как можно быстрее выливается змейкой на основание и распределяется с помощью велюрового валика, металлического или резинового шпателя (или ракля) по всей окрашиваемой поверхности.

Способ нанесения:

При распределении слоя необходимо тщательно следить за временем жизни материала, поскольку у материала постепенно увеличивается вязкость и по окончании времени жизни могут оставаться видимые дефекты на покрытии. При стыковке двух комплектов материала позднее, чем через 12–15 минут (при температуре +20°C) может образоваться видимая граница.

Нанесение материала следует начинать от стены противоположной выходу. В помещениях со сложной геометрией рекомендуем заранее продумать график и план работ по укладке. Следующие слои необходимо наносить не ранее, чем предыдущий слой достигнет состояния «на отлип», т. е. не липнет к пальцам и не остается следов при касании. Минимальный и максимальный межслойный интервал может быть больше или меньше указанного и напрямую зависит от температуры на объекте.



Химическая реакция между компонентами – экзотермическая (происходит с выделением тепла, которое сокращает время жизни состава), поэтому объем затворяемого материала должен быть увязан с количеством укладчиков, скоростью и способом нанесения, температурой на объекте.

Работать оптимально в мокроступах – для свободного перемещения по полу с налитой змейкой грунтом и равномерного её распределения.

Оптимальное количество персонала (с валиками и в мокроступах) не менее трёх (для быстрого и равномерного распределения материала по поверхности).

При ограниченном количестве персонала необходимо (после предварительного перемешивания) поделить все три компонента (обязательно на весах) на 2–3 части, что позволит наносить змейкой и равномерно распределять на меньшей площади.

Теоретический расход:

0,350–0,550 кг/м² (по гладкому основанию).

Разбавитель:

Для разбавления материалов при нанесении кистью или валиком допускается применение растворителей (ксилол, толуол, Р-4, Р-4А, Политакс-Р) не более 8% от массы материала.

Очистка инструментов:

Р-4, Р-4А, толуол, ксилол.

Ввод покрытия в эксплуатацию:

Перед началом эксплуатации окрашенное изделие выдерживают при температуре:

+20°C	+10°C	+5°C
Не менее 1 суток	Не менее 3 суток	Не менее 5 суток

Уборка (чистка) покрытия:

Регулярная очистка и поддержание пола в чистоте продлит срок эксплуатации и сохранит хороший внешний вид покрытия. Покрытия Политакс 88PU ЗПЦ легко очищаются с использованием стандартных моющих средств и оборудования, применяющегося в промышленности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Грунт Политакс 88PU ЗПЦ транспортируют всеми видами транспорта при температуре от +5°C до +30°C, при условиях,



обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +30°C, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

Полностью затвердевший материал может **утилизироваться** как твердый строительный мусор.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ! Грунт **Политакс 88PU ЗПЦ** не является декоративным покрытием. Возможные различия оттенков цвета готового покрытия не являются дефектом либо признаком ухудшения его эксплуатационных свойств.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Адгезионная прочность, не менее:	Не менее 2,5.
Плотность смеси, кг/л:	1,3–1,45 кг/л
Износостойкость по Таберу (1000 об, 1 кг, колесо CS 17), мг:	120
Температурный диапазон эксплуатации после отверждения:	от –40°C до +90°C
Высыхание на отлив, ч:	6–10
Межслойный интервал, ч:	10–18
Время жизни смеси (в таре после смешивания), мин, не более:	Не более 20.

